



## KISO 359 CR/X



### TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Nåle penetration (23°):	75 dmm
Temp. bestandighed :	-30°C til +70°C
Tørstofindhold:	>99%
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys :	Udmærket

### EGENSKABER

Basis råstof:	Butyl gummi
Farve:	Grå
Type:	Plasto-elastisk
Klæbeevne:	Meget god på træ, metal, kunststoffer og beton
Ældningsmodstand:	God

### LAGER HOLDBARHED

Mindst to år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

# BYGGEINDUSTRIEN

### PRODUKT

KISO 359 CR/X Butyl er en kraftigt klæbende butyl tætningsliste ekstruderet på præget folie.

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Kipbånd
- Vinduestilslutningsbånd
- Andre membraner i byggeindustrien

### FORDELE

- Klæber kraftigt på de fleste materialer
- Fri for opløsningsmiddel
- Forbliver elastisk, bliver ikke hårdt
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer
- Extruderet på præget plastfolie velegnet til oprulning indvendigt og udvendigt på membraner. Plastfolien fungerer som beskyttelsesfolie indtil montering

### HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 24 kartoner)

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Meter pr. rulle	Ruller pr. Karton	Meter pr. palle
1,0	10	75	15	27.000
1,0	15	75	11	19.800
1,0	20	75	8	14.400
1,0	30	75	6	10.800

### MONTERING

Anvendelsestemperatur: højere end +5°C.

Appliceringsmetode:

a) på værkstedet/fabrikken: rullen åbnes og butylen trykkes godt fast på underlaget (kipbånd, membran, etc.)

b) på byggepladsen: fjern beskyttelsesfolien og tryk butylen godt fast på underlaget.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt – og støvfri.