




KISO 380



TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	1,24 g/cm ³
Nåle penetration (23°):	30 dmm
Temp. bestandighed:	-30°C til +70°C
Tørstofindhold:	>99%
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys:	Meget god

EGENSKABER

Basis råmateriale:	Butyl gummi
Farve:	Sort
Type:	Plastisk
Klæbeevne:	God på metal, træ og glas
Ældningsmodstand:	Udmærket

LAGER HOLDBARHED

Op til 1 år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

DØR- & VINDUES INDUSTRIEN

PRODUKT

KISO 380 Butyl er en ekstruderet og selvklæbende butyl tætningsliste.

ANVENDELSESOMRÅDER

Træ-vinduer: sikrer vand- og lufttæthed mellem ramme, termorude og glaslister.

Træ-udestuer: sikrer vand- og lufttæthed mellem de faste rammer, termorude og glaslister.

FORDELE

- Godkendt af flere officielle, europæiske afprøvningsinstitutter
- Hurtig, enkel og ren termorudemontage
- Meget gode ældningsegenskaber
- Mere end 20 års erfaring i Skandinavien
- Til fabriksmontering såvel som montering på byggeplads
- Færdigmonteret vindue er øjeblikkeligt flytbar
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer
- Forhindre indbrud ved enkel fjerning af ruden

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 24 kartoner)

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Meter per rulle	Ruller per karton	Meter per karton	Meter per palle
1	9	40	26	1.040	24.960
1	10	40	24	960	23.040
3	9	22	26	572	13.728
3	10	22	24	528	12.672
4	10	16	24	384	9.216

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end +5°C.

Appliceringsmetode: manuelt direkte fra spolen.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.

Bemærk: KISO 380 Butyl skal monteres på begge sider af glasset og må ikke kombineres med tætningslister af vulkaniseret gummi så som KISO 141 eller KISO 600